

Двухкомпонентная полиуретановая эмаль. Применяется для отделки предметов интерьера из дерева и МДФ.

### Технические показатели

Сухой остаток:	-----	64±2%
Плотность:(DIN 51 757)	-----	1,26±0,02
Вязкость основы:(DIN 6)	-----	30-60 сек.
Блеск:(DIN 67 53)	-----	25%
-----	-----	60%

### Свойства покрытия

- высокая укрывистость;
- высокая технологичность;
- быстрое время сушки;
- отличная стойкость к УФ.

### Подложки

Полиуретановый грунт PU-0.202.

### Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки лака температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:	По объему:
PU-5.051	100	100
Отвердитель №044	40	50
Разбавитель	“Разбавитель для ПУ ЛКМ”	
Жизнеспособность композиции при 20°C	3 часа	
Теоретический расход	120-150 г/м <sup>2</sup>	

Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	20-30%

### Возможные методы нанесения:

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

### Сушка

	от пыли	на отлип	до складирования
При 20° С	15 минут	40 минут	6 часов

### Упаковка

Эмаль PU-5.051 - в 25 литровом евроведре  
Отвердитель №044 - 25 л. в евроведре

### Гарантийный срок хранения

Эмаль PU-5.051 - 12 месяцев  
Отвердитель №044 - 4 месяца