

Двухкомпонентный акриловый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

Технические показатели

| | |
|--------------------------|--------------|
| Цвет: | белый |
| Сухой остаток: | 77±2% |
| Плотность:(DIN 51 757) | 1,7±0,02 |
| Вязкость основы:(DIN 4) | тиксотропный |
| Блеск: | матовый |

Свойства покрытия

- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость

Подложки

МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ)

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

| | | |
|--|---------------------------------|------------|
| Смешивание компонентов: | По массе: | По объему: |
| LAC-0.145 | 100 | 100 |
| Отвердитель №008 | 14 | 25 |
| Разбавитель _____ | "Разбавитель для акриловых ЛКМ" | |
| Жизнеспособность композиции при 20°C _____ | 1 час | |
| Теоретический расход _____ | 150-170 г/м ² | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Рекомендуемая шлифовальная бумага | Для сухого шлифования |
| | P 280 для заключительной обработки P 320 |

| Способ нанесения | Давление, атм | Сопла, мм | Количество слоев | Разбавитель |
|---------------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|
| Пневматическое распыление | 2,5-4,0 | 1,8-2 | 2 | 20-30% |
| Безвоздушное распыление | - | - | 1 | 0-10% |

Сушка с отвердителем №008

| | от пыли | на отлип | до полного высыхания | до ручного шлифования | до механич. шлифования |
|-----------|----------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| При 20° C | 20 минут | 40 минут | 12 часов | 4-5 часов | 5-6 часов |

Последующие покрытия

- Акриловые лаки и эмали;
- Полиуретановые лаки и эмали.

Упаковка

Грунт LAC-0.145 - 30 кг в 25 литровом евроведре
Отвердитель №008 - 5 л

Гарантийный срок хранения

Грунт LAC-0.145 - 12 месяцев
Отвердитель №008 - 12 месяцев