

Двухкомпонентный полиуретановый грунт-изолятор. Применяется для изоляции МДФ и экзотических пород дерева.

Технические показатели

Цвет:	прозрачный
Сухой остаток:	18±2%
Плотность:(DIN 51 757)	0,9±0,02
Вязкость основы:(DIN 4)	12 сек.

Свойства покрытия

- быстрое время сушки;
- высокие изолирующие свойства.

Подложки

МДФ и экзотические породы дерева.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:
PU-0.105	100
Отвердитель №054	100
Разбавитель	не требует разбавления
Жизнеспособность композиции при 20°C	4 часа
Теоретический расход	60-100 г/м ²

Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	2-3	-

Сушка

	от пыли	на отлип	до перекрытия ПЭ материалами	до перекрытия ПУ материалами
При 20° С	10 минут	40 минут	0,5-1,5 часа	1 час

Упаковка

Грунт PU-0.105 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №054 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.105 - 12 месяцев
Отвердитель №054 - 4 месяца