

Двухкомпонентный полиуретановый грунт с высоким сухим остатком. Применяется для отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей: детских кроваток, стульев, дверей, мебели и других изделий из дерева.

Технические показатели

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Сухой остаток: | 50±2% |
| Плотность:(DIN 51 757) | 0,98±0,02 |
| Вязкость основы:(DIN 4) | 50-70 |
| Удельное сопротивление (МОм*см): | 50 |
| Блеск: | полуматовый |

Свойства покрытия

- высокие тиксотропные свойства;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость.

Подложки

Рекомендуется для обработки сосны, дуба и других пород древесины, шпона.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:

PU-0.106

Отвердитель №044

Разбавитель

Межслойная выдержка (мокрый-по-мокрому)

Жизнеспособность композиции при 20°C

Теоретический расход

По массе:

100

50

“Разбавитель для ПУ ЛКМ”

30-50 минут

4 часа

120-150 г/м²

Рекомендуемая шлифовальная бумага

Для сухого шлифования

P 280
для заключительной обработки
P 320

| Способ нанесения | Давление, атм | Сопла, мм | Количество слоев | Разбавитель |
|-------------------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|
| Пневматическое распыление | 2,5-4,0 | 1,8-2 | 2 | 10-20% |
| Электростатическое распыление | - | - | 1 | 10-20% |

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

| | от пыли | на отлип | до шлифования | | до перекрытия |
|-----------|----------|----------|---------------|--------|---------------|
| | | | руч. | мех. | |
| При 20° C | 10 минут | 30 минут | 1 час | 2 часа | 2 часа |

Упаковка

Грунт PU-0.106 - 25 л. в евроведре

Отвердитель №044 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.106 - 12 месяцев

Отвердитель №044 - 4 месяца