

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

### Технические показатели

Цвет:	белый
Сухой остаток:	72±2%
Плотность:(DIN 51 757)	1,45±0,02
Вязкость основы:(DIN 4 )	тиксотропный
Блеск:	матовый

### Свойства покрытия

- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость

### Подложки

МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ)

### Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:	По объему:
PU-0.202	100	100
Отвердитель №034	50	70
Разбавитель	"Разбавитель для ПУ ЛКМ"	
Жизнеспособность композиции при 20°C	1,5 часа	
Теоретический расход	150-170 г/м <sup>2</sup>	

Рекомендуемая шлифовальная бумага	Для сухого шлифования			
	Р 280 для заключительной обработки Р 320			
Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	2	5-10%
Безвоздушное распыление	-	-	1	0%

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

### Сушка с отвердителем №034

При 20° С	от пыли	на отлип	до полного высыхания	до ручного шлифования	до механич. шлифования
20 минут	40 минут	12 часов	1,5 часа	1,5-2 часа	

### Последующие покрытия

- Акриловые эмали;
- Полиуретановые эмали.

### Упаковка

Грунт PU-0.202 - 30 кг в 25 литровом евроведре  
Отвердитель №034 - 25 л. в евроведре

### Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.202 - 12 месяцев  
Отвердитель №034 - 4 месяца